



Глянцевая эпоксидная эмаль для износостойких покрытий

StrongFloor SP-C 01

ОПИСАНИЕ:

StrongFloor SP-C 01 – двухкомпонентная эпоксидная эмаль без растворителей, созданная для устройства прочных и долговечных покрытий бетонных полов. Образует тонкий глянцевый слой с высокой устойчивостью к истиранию, химическим воздействиям и механическим нагрузкам. Подходит как для окраски, так и для создания наливных покрытий (при смешивании с кварцевым песком). Идеальный выбор для объектов с интенсивной эксплуатацией.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Износостойкость** – превосходит алкидные, акриловые и полиуретановые аналоги.
★ Срок службы: 5–7 лет для слоя 0,3 мм; 15+ лет для наливного слоя 2 мм.
- **Химическая инертность** – устойчива к воде, кислотам, щелочам, маслам, топливу и растворителям.
- **Экологичность** – отсутствие растворителей и вредных испарений. Безопасна для помещений с людьми.
- **Универсальность** – подходит для окраски полов, стен, колонн, железобетонных конструкций.
- **Герметичность** – предотвращает пыление, упрощает уборку, сохраняет гигиену.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Эмаль используется на объектах с высокими эксплуатационными требованиями:

- Склады, производственные цеха, авторемонтные мастерские;
- Торговые центры, супермаркеты, выставочные залы;
- Паркинги, гаражи, ангары для техники;
- Медицинские учреждения, школы, детские сады;
- Предприятия пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

- **Тип покрытия:**
★ Тонкослойное (0,3 мм) – для окраски.
★ Наливное (от 1,5 мм) – при добавлении кварцевого песка.
- **Декоративность:** Глянцевый блеск, однородная поверхность.
- **Совместимость:** Бетон, железобетон, предварительно загрунтованные поверхности.



STRONGFLOOR

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:

Температура основания: +12°C до +25°C

Температура воздуха: +15°C до +25°C

Влажность бетона: не более 4%

Влажность воздуха: не выше 70%;

Основание должно быть на 3°C теплее точки росы для исключения конденсата

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

- Прочность бетона:
 - ★ На сжатие: ≥ 20 МПа;
 - ★ На растяжение: $\geq 1,5$ МПа.
- Ровность: перепады ≤ 4 мм на 2 м (для наливных покрытий).
- Чистота: отсутствие пыли, масляных пятен, трещин и отслоений.
- Обязательна гидроизоляция от капиллярной влаги.

Почему StrongFloor SP-C 01?

Для интенсивных нагрузок – выдерживает движение техники и пешеходный трафик.
Для гигиеничных помещений – легко моется, устойчива к дезинфицирующим средствам.
Для эстетики – глянцевый блеск подчеркивает чистоту и порядок.

StrongFloor SP-C 01 – надежное решение для полов, где важны прочность, безопасность и безупречный внешний вид. Выбирайте качество, проверенное временем!