



## Двухкомпонентный эпоксидный состав для бетона

### StrongFloor SP C100

#### ОПИСАНИЕ:

Профессиональный двухкомпонентный эпоксидный состав, предназначенный для внутренних работ и использования под навесом. Состав на 100% состоит из эпоксидных компонентов, не содержит растворителей и не имеет запаха. Может наноситься слоем до 500 мкм, эффективно устраняя мелкие дефекты поверхности. Создает прочное, долговечное покрытие с отличными декоративными свойствами, обеспечивая защиту основания от химических воздействий.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Состав идеально подходит для создания различных типов полов:

- **Окрасочные полы:** тонкослойное покрытие с эстетичным внешним видом.
- **Дизайнерские полы:** декоративные решения с элементами дизайна.
- **Полы с кварцевым песком:** износостойкие и прочные поверхности.
- **Противоскользящие покрытия:** безопасные и устойчивые к скольжению полы.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Высокая прочность:** устойчивость к механическим и химическим нагрузкам.
- **Декоративность:** привлекательный внешний вид и широкие возможности дизайна.
- **Герметичность:** надежная защита бетонного основания.
- **Обеспыливание:** предотвращает образование пыли на поверхности.
- **Легкость ухода:** допускается использование химических средств для мытья.

#### **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Торговые залы и выставочные пространства.

Сельскохозяйственные помещения.

Склады и производственные цеха

Холодильные и морозильные камеры.

Гаражные и парковочные зоны



**STRONGFLOOR**

**ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:**

| Параметр                                  | Значение          |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Массовое отношение компонентов А:Б        | 6,15:1            |
| Массовая доля нелетучих веществ, %        | Не менее 100      |
| Жизнеспособность при +20°C, мин           | Не менее 40 минут |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C, ч | Не более 8 часов  |
| Адгезия к стеклу, балл                    | Не более 1        |
| Стойкость к статическому воздействию воды | Не менее 48 часов |
| Стойкость к ксилолу                       | Не менее 48 часов |
| Стойкость к бутилацетату                  | Не менее 48 часов |

**Идеальное решение для создания прочных, долговечных и эстетичных покрытий в  
промышленных и коммерческих помещениях!**