



Эпоксидный двухкомпонентный грунтовочный состав

StrongFloor SP EP 100

ОПИСАНИЕ:

Экологичный двухкомпонентный эпоксидный состав без растворителей, предназначенный для укрепления бетонных поверхностей и создания основы под полимерные полы. Материал повышает прочность основания, улучшает адгезию последующих слоев и подходит для объектов с высокими механическими и физическими нагрузками, а так же отвечает гигиеническим требованиям.

Благодаря безопасным высокомолекулярным аминам в составе, продукт не имеет резкого запаха и подходит для использования в закрытых помещениях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Упрочнение и выравнивание бетонных оснований перед нанесением полимерных покрытий.
- Объекты гражданского и промышленного назначения: цеха, склады, гаражи, медицинские учреждения, школы, торговые залы, спортивные сооружения.
- Ремонт трещин, сколов и дефектов бетона.
- Создание антискользящих поверхностей (при посыпке кварцевым песком или резиновой крошкой).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Соотношение компонентов А:Б — 4:1 (по массе).

Массовая доля нелетучих веществ 100%

Температура нанесения +10°C-+30°C

Время использования при +20°C — 40 минут.

Плотность смеси — 1,5 кг/л.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Долговечность и надежность:** устойчивость к механическим и химическим нагрузкам, влагостойкость.
- **Простота нанесения:** хорошая растекаемость, отсутствие усадки
- **Безопасность:** не содержит растворителей, пластификаторов, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.
- **Универсальность:** высокая адгезия к любым основаниям, включая пористые и гладкие поверхности.



STRONGFLOOR

ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ:

Пешая нагрузка — через 24 часа.

Механическая нагрузка — через 3-5 суток.

Химическая нагрузка — через 14 суток.

Адгезия к бетону — не менее 4 МПа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ:

- 1 Подготовка основания:** должно быть сухим (влажность $\leq 4\%$), прочным (прочность на сжатие ≥ 25 Н/мм²) и чистым.
- 2 Смешивание:** компонент А тщательно перемешивают, затем добавляют компонент Б и перемешивают до однородности (2-3 минуты).
- 3 Нанесение:** распределяют шпателем, валиком. Для удаления пузырьков воздуха прокатывают игольчатым валиком.
- 4 Дополнительно:** для антискользящего эффекта посыпают кварцевым песком или резиновой крошкой.

РАСХОД И УПАКОВКА:

- Расход: 300–500 г/м² (зависит от метода нанесения).
- Упаковка: комплект из двух компонентов А(20кг) и Б(5кг) 25 кг.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!

Используйте защитные очки, перчатки и спецодежду.

Работайте в проветриваемых помещениях.

При попадании состава на кожу или в глаза немедленно промойте водой.

ХРАНЕНИЕ:

В оригинальной упаковке при температуре выше 0°C. Срок годности — 6 месяцев.

ВАЖНО:

Избегайте контакта с водой до полного отверждения.

На открытых участках возможно изменение цвета под УФ-излучением без потери эксплуатационных свойств.

Идеальное решение для создания прочного, износостойкого и безопасного покрытия в промышленных и общественных пространствах!